



TECHNICKÉ INFORMACE

QUARZSPACHTEL

Obchodní značka:	ZERO Quarzspachtel
Materiál:	Jednosložkový spárovací tmel se strukturou štukové omítky.; bez obsahu rozpouštědel; dle DIN EN 16566.
Použití:	Pro tmelení spár v interiéru a exteriéru; k vyplňování a opravě trhlin, děr a vad nejen minerálních podkladů v interiéru a exteriéru.
Pojivo:	Jednosložková akrylátová disperze
Prosychání:	Cca. 2 mm / hod. Povrch po cca 5 min. suchý při +23° C a 65% rel. vlhkosti. Zcela proschlý po cca 6 – 48 hod. podle nanesené síly vrstvy).
Specifická hmotnost:	Cca. 1,8 +/- 0,2 g/cm ³
Odolnost teplotám:	-20°C do +80°C
Stabilita:	≤ 2 mm
Odstín:	Šedý
Vlastnosti:	<p>Pastovitá tmelová hmota o zrnitosti <1,2 mm Tuhne pomocí přirozeného odpařování a prosychání při pokojové teplotě. Odolná teplotám -20°C do +80°C Stabilita: ≤ 2 mm Velmi dobře zpracovatelná; téměř bez zápachu; NEOBSAHUJE isokyanát (Díky relativně vysoké reaktivitě jsou izokyanáty nebezpečné pro živé tkáně!) a silikonu; stálobarevná, povětrnostním vlivům a UV záření odolná. Tvarově stabilní až do cca 20 mm síly. Velmi dobře přilnavá na mnoha nejen minerálních podkladech jako beton, omítky, zdivo, a další uvnitř a venku. Přetíratelná většinou nátěrových hmot. Značení dle DIN EN 16566:2014-8: Velikost zrna: <1500 µm hrubé Přilnavost: > 0,8 Mpa</p>
Zpracování:	<p>Aplikovat pomocí ruční nebo pneumatické pistole. Nezpracovávat při dešti a mrazu. Uhladit pomocí vody před zaschnutím. Při použití mýdla k uhlazování, je třeba ho následně řádně odstranit jinak naruší následné nátěry. Rozměry spár: Min. šířka 5 mm Max. šířka 20 mm Min. hloubka 5 mm Doporučeno – šířka = hloubka</p>
Teplota při zpracování:	Min. + 5 °C až +35 °C
Skladování:	12 měsíců od výrobního data v uzavřených baleních v chladu (+5°C až +25°C). V suchu. Chránit před mrazem. Otevřená balení zpracovat v krátkém čase.
Čištění náradí:	Vodou, a pokud je třeba tak mechanicky.
Příprava podkladu:	Podklad musí být pevný a suchý, čistý a nosný. Vhodné jsou všechny porézní stavební podklady jako je beton, omítky, zdivo, vláknocement, apod.
Zpracování:	<p>Aplikovat pomocí ruční nebo pneumatické pistole. Nezpracovávat při dešti a mrazu. Uhladit pomocí vody před zaschnutím. Při použití mýdla k uhlazování, je třeba ho následně řádně odstranit jinak naruší následné nátěry. Rozměry spár: Min. šířka 5 mm Max. šířka 20 mm Min. hloubka 5 mm Doporučeno – šířka = hloubka</p>
Upozornění:	ZERO Quarzspachtel není vhodný na sanitární keramiku, mramor, přírodní kámen, bitumen, asfalt, nebo změkčovadla obsahující podklady, kovové podklady neopářené základním nátěrem v oblastech se stálou vlhkostí. Dále není vhodný pro trvalé vystavení vodě.
Poznámka:	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených



údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.