



TECHNICKÉ INFORMACE

SEIDENGLANZ 480 SLF

- Obchodní značka:** ZERO Seidenglanz 480 SLF
- Materiál:** Hedvávně lesklá disperzní barva z umělé pryskyřice.
- Použití:** Pro všechny namáhané stěny a stropy v interiéru; vhodná pro využití v potravinářských provozech a nemocničních zařízeních (TUV – certifikace)
- Odstín:** Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
- Pojivo:** Speciální umělá pryskyřičná disperze
- Specifická hmotnost:** Cca. 1,4 +/- 0,2
- Vlastnosti:** Dobře kryjící, snadno zpracovatelná, bez obsahu škodlivých látek, rozpouštědel a změkčovadel; dle posudku odolná dezinfekčním prostředkům; nevytváří prašnou mlhu při zpracování.
- Údaje dle EN 13 300:** Odolnost proti otěru za mokra: Třída 1
Kontrast/kryvost: Třída 2 při vydatnosti od 140 ml/m² = cca. 7,1 m²/l.
Stupeň lesku: Jemně lesklá.
Max. velikost zrna: Jemné < 100 μ
- Doba schnutí:** Cca. 2 – 3 hod. povrchově suchá, po 12 hod. dále přetiratelná, po 6 dnech mechanicky zatížitelná (Při +23°C teplota vzduchu a podkladu; rel. vlhkosti vzduchu 50%. Nižší teploty nebo vyšší vlhkost vzduchu prodlužují schnutí). Celková vyžralost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech.
- Ředění:** Vodou. Připraveno k nanášení. Ředit pouze v nutných případech max. 5 – 10% (0,5 až 1 dcl vody / 1l barvy).
- Technika nanášení:** Nátěrem, válečkováním, nástřikem
- Teplota při zpracování:** Min. + 5 °C vzduch a podklad
- Skladování:** V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
- Čištění náradí:** Okamžitě po použití vodou a mýdlem
- Příprava podkladu:** Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezzbytku odstraněny. Chyby na podkladu opravit pomocí přešpachtlování např. pomocí ZERO Glätt + Roll. Podklady opatřené laky a disperzními barvami vhodně upravit dle doporučení technika ZERO. Nosné staré nátěry a omítky penetrovat pomocí ZERO Select Grundierkonzentrat S (poměr ředění naleznete v technických informacích). Sádrokartonové nebo sádrovláknité desky penetrovat pomocí ZERO Haftgrund WP. Při použití jiné než originální doporučené penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace.
- Skladba nátěru:** 2 x natřít pomocí ZERO Seidenglanz 480 SLF.
- EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:** Kategorie: bWb-100 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.

Tabulka nástřiku:

	Velikost trysky		Úhel stříkání	Tlak/bar	Ředění
	palce	mm			
Airles + Aircoat:	0,021-0,026	0,53-0,63	40-80°	Cca. 150	Cca. 5-10%

Poznámka:

Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.